



—

Mediante a aplicação de um verniz bicomponente extramate transparente ou opaco, obtemos uma película de agradável toque borrachado, com excelente elasticidade e resistência a impactos.

—

PROCESSO



Em MDF, folheado ou madeira.
Realizar uma selagem convencional do suporte com camadas de fundo pigmentado ou transparente.



Lixar por 24 horas com lixa de grão a escolher entre 280-360.



Depois de escolher a cor desejada, procedemos à aplicação do acabamento borracha (PG).
Aplicar 1 ou 2 camadas do esmalte Borracha correspondente. De preferência, serão aplicadas 2 demãos de 150-180 g/m² por camada. Se aplicar duas camadas, esperar 3-4 horas para aplicar a segunda demão sem lixar.
O aumento da espessura da camada total aplicada é diretamente proporcional ao aumento do efeito borracha.
O tempo de secagem do produto é lento e varia conforme a quantidade. Testes de empilhamento devem ser feitos para determinar o tempo mínimo necessário.